



CH 679354 A3



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT  
BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

11 CH 679354 G A3

51 Int. Cl. 5: D 04 B 1/08

Patentgesuch für die Schweiz und Liechtenstein  
Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

12 AUSLEGESCHRIFT A3

21 Gesuchsnummer: 635/88

22 Anmeldungsdatum: 19.02.1988

42 Gesuch bekanntgemacht: 14.02.1992

44 Auslegeschrift veröffentlicht: 14.02.1992

71 Patentbewerber:  
Shima Seiki Mfg, Ltd,  
Wakayama-shi/Wakayama-ken (JP)

72 Erfinder:  
Shima, Masahiro, Wakayama-shi/Wakayama-ken (JP)

74 Vertreter:  
A. Braun, Braun, Héritier, Eschmann AG,  
Patentanwälte, Basel

56 Recherchenbericht siehe Rückseite

54 Verfahren zum Verhindern, dass sich der Rand eines Gewirkes auflöst.

57 Mindestens zwei Maschenreihen (12), die den Rand des Gewirkes bilden, werden mit einem gedoppelten Garn (13) gewirkt. Das gedoppelte Garn besteht aus einem schmelzbaren Garn (14) und einem in der Hitze schrumpfenden Garn (15).

Das Gewirke wird bei einer Temperatur, bei der das schmelzbare Garn (14) schmilzt und das in der Hitze schrumpfende Garn (15) nicht schmilzt, einer Wärmebehandlung unterworfen.

